

Film plastique de couverture de serres Hi-Tec UV

La stabilité UV est réglée en fonction de l'emploi du film dans les différentes zones climatiques.

Nous fournissons les types de films standards suivants :

Hi-Tec UV Standard	Film de serre standard ayant une stabilité UV de 1 à 5 ans
Hi-Tec Thermic	Film pourvu d'additifs d'absorption IR
Matériau :	LDPE
Structure :	films coextrudés
Epaisseurs :	180 µm - 200 µm
Largeurs :	4 m - 16 m
Longueurs :	25 m et 50 m
Rouleaux géants :	100 m - 500 m
Coloris :	transparent, transparent verdâtre
Conditionnement :	en gaine, gaine fendue ou gaine avec fermeture à cordon

Caractéristiques mécaniques :

Essai de perforation > 540 g
selon ASTM D1709

Résistance à la traction	longitud.	transv.
en N / mm ²	18	16

selon EN ISO 527

Allongement à la rupture	longitud.	transv.
en % selon EN ISO 527	> 450	> 650

